

Lewatit® S 6268 est une résine à base de copolymère polystyrène-divinylbenzène, échangeuse d'anions, fortement basique de type I, à structure gel, adaptée aux applications en industrie alimentaire. Elle se présente sous forme de billes d'une granulométrie uniforme (monodisperse). Ses applications préférentielles, en accord avec sa matrice spéciale intégrant une forte porosité et des propriétés remarquables, comme une capacité extraordinaire, sont la déminéralisation d'eaux à fortes charges organiques ainsi que la décoloration de solutions de sucre (de betterave ou de canne). Sa meilleure stabilité thermique que celle des résines acryliques et sa stabilité physique et osmotique remarquable confèrent un avantage supplémentaire à la **Lewatit® S 6268**. La cinétique d'échange optimisée augmente sa capacité utile, comparée à celle des résines à distribution granulométrique hétérodisperse.

La **Lewatit® S 6268** (sous forme OH) est spécialement adaptée à :

- » l'élimination d'acides avec décoloration simultanée de solutions de substances organiques, sucres, gélatine, glycérine, moût de vin, lactosérums, concentrés de fruit etc.

La **Lewatit® S 6268** (sous forme chlorure) est spécialement utilisable en :

- » décoloration de sirops de sucres (betterave ou canne), glycérine, moût de raisin, jus de fruits
- » piège à substances organiques (scavenger) dans le traitement d'eaux à forte teneur en substances organiques

La **Lewatit® S 6268** apporte des propriétés particulières aux lits d'échangeurs d'ions:

- » vitesse d'échange élevée lors de la régénération et de la saturation
- » très bonne exploitation de la capacité totale
- » faible consommation d'eau de rinçage
- » débit très régulier des régénérants, de l'eau et/ou des solutions à traiter d'où la formation d'une zone homogène de travail
- » gradient de perte de charge quasi linéaire sur toute la hauteur de couche, ce qui permet une exploitation avec de grandes hauteurs de couche
- » bonne séparation des composants d'un lit mélangé pour la régénération

Une attention particulière doit être prêtée au cours des premiers cycles d'une charge de **Lewatit® S 6268** neuve, lorsque celle-ci est utilisée pour traiter de l'eau potable ou des solutions telles que mentionnées ci-dessus. Prière de se référer aux recommandations de démarrage disponibles sur demande.

Les propriétés spécifiques à ce produit ne peuvent être exploitées de façon optimale que si le procédé de mise en oeuvre et la construction du filtre sont conformes aux règles de l'art. Le Département Echangeurs d'Ions de Lanxess se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Description

Forme ionique à la livraison	Cl ⁻
Groupes fonctionnels	amine quaternaire, type I
Matrice	polystyrène réticulé
Structure	gel
Aspect	jaune, translucide

Caractéristiques

		Unités métriques	
Coefficient d'uniformité*		max.	1,1
Granulométrie moyenne*		mm	0,62 (+/- 0,05)
Densité apparente	(+/- 5 %)	g/l	700
Densité		env. g/ml	1,08
Teneur en eau		% masse	48 - 55
Capacité totale*		min. eq/l	1,2
Variation de volume	Cl ⁻ --> OH ⁻	max. vol. %	25
Stabilité	au pH		0 - 14
Limite de stockage	du produit	max. années	2
Limite de stockage	à la température	°C	-20 - 40

* Les caractéristiques indiquées par un astérisque sont des spécifications. Leur respect fait l'objet d'un contrôle permanent.

Conditions d'exploitation recommandées*

		Unités métriques	
Température de service		max. °C	OH: 70 Cl: 90
pH de travail			0 - 12
Hauteur de couche		min. mm	800
Facteur de perte de charge	(15 °C)	env. kPa*h/m ²	1,0
Perte de charge		max. kPa	200
Vitesse linéaire	pd t l'épuisement	max. m/h	water: 5 - 40 sugar: 2 - 5
Vitesse linéaire	pd t le soulèvement (20°C)	env. m/h	7 - 9
Expansion du lit	(20 °C, par m/h)	env. vol. %	11
Bord libre	soulèvement (externe / interne)	par rapp. au vol.de résine	80 - 100
Régénérant			NaOH NaCl + NaOH
Régé. à contre-courant	quantité	env. g/l	NaOH: 50 - 80 NaCl + NaOH: 200-20
Système WS	concentration	env. % masse	NaOH: 2 - 4 NaCl + NaOH: 10+1-2
Vitesse linéaire	pd t la régénération	env. m/h	5
Vitesse linéaire	pd t le rinçage	env. m/h	5
Cons. d'eau de rinçage	lent / rapide	env. BV	4

* Les conditions d'exploitation recommandées concernent la mise en oeuvre du produit. Elles sont basées sur des essais pilotes et des mesures effectuées sur des installations industrielles. Pour effectuer un dimensionnement d'installation, des données complémentaires sont cependant indispensables.

Informations complémentaires & Réglementation

Précautions d'emploi

Des oxydants puissants, l'acide nitrique par exemple, peuvent provoquer des réactions violentes au contact des échangeurs d'ions.

Toxicité

Se conformer à la fiche de données de sécurité contenant, entre autres, des informations concernant l'étiquetage, le transport, le stockage, la manipulation, la sécurité du produit et les facteurs d'ordre écologique.

Elimination

Les échangeurs d'ions inutilisés ou qui ont servi dans le traitement de l'eau ou en sucrerie peuvent être rejetés en décharge selon la législation européenne en vigueur (code nomenclature 190 905). Cependant, si ces produits ont été en contact avec des substances toxiques (par exemple en galvanoplastie, dans l'industrie photographique ou dans l'industrie chimique), ils sont régis par le code nomenclature 190 806 et doivent faire l'objet d'un bordereau de suivi de destruction des déchets. Nous recommandons dans tous les cas leur destruction par un centre d'incinération.

Entreposage

Il est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de congélation de l'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition direct au soleil. Les résines ayant gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégelé progressivement à température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en oeuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

Lanxess Deutschland GmbH
BU ION
D-51369 Leverkusen

lewatit@lanxess.com

www.lewatit.com
www.lanxess.com

Ce document contient des informations importantes et doit être lu complètement.

Édition: 2010-08-30
Dernier Édition: 2009-11-19